

防災テープ No.419

防災シートの固定に！

★防災シートと同等の防災性能！

(JIS A 1322 防災1級相当)

※第三者機関にて防災性能確認済

★優れた手切れで作業効率アップ！

★養生用粘着剤を使用しているため糊残りしにくい！



【基材】
PE織布

【粘着剤】
アクリル系

●品種規格

品番	品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	ケース入数 (巻)	厚さ (mm)	粘着力 (N/25mm)	JANコード
No.419	防災テープ No.419	白	50	25	30	0.17	8.9	4547691792648
			75		24			—
			100		18			—

※上記数値は実績値であり、保証値ではありません。

●防災性能試験 (JIS A 1322：建築用薄物材料の難燃性試験方法に準拠)

テープ種類	炭化長	残炎	残じんの有無	難燃性の種類
防災テープNo.419	5cm以下	0秒	無	防災1級相当
養生テープNo.412	全焼	60秒以上	無	防災性能なし
布テープNo.451	全焼	60秒以上	無	防災性能なし

※加熱時間は1分間。下記は社内試験時の写真。
不燃テープではございませんので、ご注意ください。

●使用例



オカモト株式会社

本社
大阪支店
福岡営業所

東京都文京区本郷3-27-12 〒113-8710
大阪府大阪市中央区糸屋町2-4-6 〒540-0022
福岡県福岡市南区向野1-13-9 〒815-0035